







| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | | ver. 02/26 |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| NAZIV: | PODOBLEKA TERMO | |
| Šifra artikla: | | Število strani: 3 |

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1.1. | Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu. | | |
| 1.2. | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki L/XL (48/54). | | |
| 1.3. | Surovinska sestava: 78 % merino volna, 19 % polipropilen in 3 % elastan. Barva je črna. | | |
| 1.4. | Material za izdelavo artiklov po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki, uporabljenih pomožnih materialov in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila. | | |
| 1.5. | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo normalna naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje pretrg zank. Med posamezni artikli ni razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Podobleke termo se izdelujejo po velikostnih številkah. | | |
| 1.6. | Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ter iz 4. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19), kar ponudnik dokazuje na način, da k ponudbi priloži: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | | |
| 1.7. | Na vsakem artiklu so označeni naslednji podatki: <ul style="list-style-type: none">• velikostna številka,• surovinska sestava,• način in navodilo vzdrževanja,• leto izdelave,• naziv proizvajalca. Besedilo in oznake morajo biti dobro vidni v celotni življenjski dobi oblačila. | | |
| 1.8. | Na vsaki embalaži so označeni naslednji podatki: <ul style="list-style-type: none">• velikostna številka,• surovinska sestava,• način in navodilo vzdrževanja,• leto izdelave,• naziv proizvajalca. | | |
| 1.9. | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: | | |
| | Postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |
| | Pranje |  | - pranje pri največ 30°C, prepovedana uporaba mehčalca. |

| | | |
|------------------|---|--|
| Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje ni dovoljeno, enako ni dovoljeno odstranjevanje madežev s topili. |
| Beljenje |  | - beljenje ali odstranjevanje madežev s klorom ni dovoljeno. |
| Sušenje |  | - sušenje v bobnu ni dovoljeno. |
| Likanje |  | - likanje ni dovoljeno. |

2. MATERIAL ZA IZDELAVO

| 2.1. | Kakovostni parametri osnovnega materiala – pletenine | | | |
|--|---|---|-----------------------|--|
| Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |
| Barva - črna | | L* = 10,89 a* = - 0,39 b* = - 2,14 | $\Delta E^* \leq 1,5$ | EN ISO 105-J01 EN ISO 105-J03 DIN 5033 (D65/10°) – barvno razliko računati po CIEL *a*b* |
| Vrsta pletenja | | »single« jersey | | |
| Surovinska sestava | % | 75% merino volna (16,5 mc) 22% polipropilen 3% elastan | ± 7% | SIST ISO 1833 |
| Površinska masa | g/m ² | 250 | - 7% | SIST ISO 3801 |
| Gostota pletiva št. stolpcev št. vrstic | stolpcev / cm vrstic / cm | 15 21 | ± 7% | SIST ISO 3801 EN 14971 |
| Dimenzijska stabilnost pri pranju 30 °C - po dolžini - po širini | % največ | ± 2 ± 2 | | SIST EN ISO 3759 SIST EN 25077 EN ISO 5077 |
| Obstojnost na drgnjenje (Martindale) | Pretrg niti | ≥ 90.000 ciklov | | SIST EN ISO 12947-2 |
| Indeks vpijanja vode | % | ≥ 60 | | EN ISO 6530 |
| Zračna propustnost (na površini 20 cm ² , tlak 100 Pa) | l/s/m ² | ≥ 200 | | EN ISO 9237 |
| Obstojnost na piling (min. 36000 obratov ali 10h) | Ocena | ≥ 4 | | SIST EN ISO 12945-1 |
| Obstojnost na pretrg (hidravlična metoda na površini 7,3 cm ²) | kPa | ≥ 400 | | EN ISO 13938-1 |
| Barvne obstojnosti na: Pranje 30°C | Ocene* A/B/C najmanj A/B/C siva skala | 4/4/4 | | SIST EN ISO 20105- C06 |

| | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|--|---------------------|
| Vodo | A/B/C siva skala | 4/4/4 | | SIST EN ISO 105-E01 |
| Znoj | | | | |
| - kisli | A/B/C | 4/4/4 | | SIST EN ISO 105-E04 |
| - alkalni | siva skala | 4/4/4 | | |
| Drgnjenje | | | | |
| - suho | A/B | 4-5/4-5 | | SIST EN ISO 105-X12 |
| - mokro | siva skala | 4-5/4-5 | | |
| Umetna svetloba | A | 5 | | SIST EN ISO 105-B02 |
| | modra skala | | | |

*Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

3. INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Termo podobлека je izdelana skladno z naročnikovim vzorcem. Material za izdelavo ter kombinacija pletenja zagotavlja neovirano gibanje ter odlično udobje in odvajanje vlage. Termo podobлека je dvodelni komplet, sestavljen iz majice in hlač.

Majica ima dolge »raglan« rokave, s patentnim zaključkom širine 55 mm na dolžini rokava, ter 45 mm na dolžini majice. Vratni izrez je zaključen s patentom širine 25 mm, z dvojnimi ploščatimi šivi. Majica je brez stranskih šivov, vsi ostali sestavni šivi so izdelani s ploščatimi šivi. Podatki, navedeni pod točko 1.6. so v kontrastni barvi vpleteni v notranjem delu patenta na dolžini majice.

Hlače so dolge, na dolžini hlač je patentni zaključek širine 50 mm. V pasu je z dvojnimi ploščatimi šivi prišita elastična patentna obroba vidne širine 45 mm, ki tudi po daljši uporabi ne izgubi svoje uporabnosti ter oblike. Hlače so brez zunanjih stranskih šivov, notranji sestavni šivi so izdelani s ploščatimi šivi. Teža hlač v velikostni številki L/XL je 217 g ($\pm 5\%$). Podatki, navedeni pod točko 1.6. so v kontrastni barvi vpleteni v notranjem delu patenta v pasu.

4. INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

| | |
|------|--------|
| 4.1. | Oblika |
|------|--------|



| | |
|------|-----------|
| 4.2. | Dimenzije |
|------|-----------|

| DEKLARIRANE VELIKOSTI | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL-XXXL |
|------------------------------|--------|-------|-------|----------|
| Ugotovljene vel. št.: moške | | 40-46 | 48-54 | 56-62 |
| Ugotovljene vel. št.: ženske | 32-34 | 36-42 | 44-50 | 52-58 |

| Mere | XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-XXXL |
|------------------------|--------|-----|------|----------|
| dolžina majice | 62 | 67 | 70 | 74 |
| ½ prsnega obsega | 35 | 41 | 45 | 54 |
| dolžina dolgega rokava | 62 | 67 | 69 | 71 |
| dolžina hlač s pasom | 84 | 88 | 91 | 95 |
| ½ pasne širine | 30 | 32 | 34 | 39 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

5. EMBALIRANJE

Vsak artikel (komplet majica in hlače) se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko. Na embalaži so navedeni zahtevani podatki pod točko 1.7., na sprednji strani pa je nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketna z velikostno številko artikla je premera 25 mm (± 5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani artikli se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.